























































































Cricut EasyPress beállítások Cricut EasyPress Mat alátéttel

Amennyiben nem rendelkezik Cricut EasyPress Mat alátéttel, az anyag alá tegyen törölközőt, és növelje a vasalási időt 10 másodperccel!

Anyag típusa	100% Pamut	Pamut / Poliészter kevert szál	Poliészter ²	Nylon	Selyem ²	Hurkolt textil	Pamutvászon	Filc	Műbőr ^{1,2}	Dekorlap	Parafalap	Forgácslap
123 Premium Flex PoliTape Flex fólia	315°F / 155°C 30 mp  	315°F / 155°C 30 mp  	315°F / 155°C 30 mp  	280°F / 140°C 30 mp  	280°F / 140°C 30 mp  	280°F / 140°C 30 mp  	340°F / 170°C 30 mp  	280°F / 140°C 30 mp  	280°F / 140°C 30 mp  	280°F / 140°C 30 mp  	315°F / 155°C 15 mp	315°F / 155°C 30 mp
T.Foil	295°F / 145°C 30 mp  	295°F / 145°C 30 mp  	295°F / 145°C 30 mp  	255°F / 125°C 30 mp  	255°F / 125°C 30 mp  	280°F / 140°C 30 mp  	290°F / 145°C 30 mp  	280°F / 140°C 30 mp  	255°F / 125°C 30 mp  	270°F / 130°C 30 mp	Nem ajánlott	Nem ajánlott
McGlitter	330°F / 165°C 30 mp  	330°F / 165°C 30 mp  	330°F / 165°C 30 mp  	Nem ajánlott	Nem ajánlott	Nem ajánlott	270°F / 130°C 30 mp  	270°F / 130°C 30 mp  	270°F / 130°C 30 mp  	290°F / 145°C 30 mp	315°F / 155°C 15 mp	315°F / 155°C 30 mp
McHologee	330°F / 165°C 30 mp  	330°F / 165°C 30 mp  	330°F / 165°C 30 mp  	Nem ajánlott	Nem ajánlott	Nem ajánlott	285°F / 140°C 30 mp  	285°F / 140°C 30 mp  	285°F / 140°C 30 mp  	290°F / 145°C 30 mp	315°F / 155°C 15 mp	315°F / 155°C 30 mp
123Sport Flex	Nem ajánlott	Nem ajánlott	305°F / 150°C 30 mp  	305°F / 150°C 30 mp  	Nem ajánlott	Nem ajánlott	Nem ajánlott	Nem ajánlott	Nem ajánlott	Nem ajánlott	315°F / 155°C 15 mp	Nem ajánlott
Solventtel nyomtatható (Mc2print, Politape)	340°F / 170°C 50 mp  	340°F / 170°C 50 mp  	Nem ajánlott	Nem ajánlott	Nem ajánlott	Nem ajánlott	340°F / 170°C 50 mp  	265°F / 130°C 20 mp  	265°F / 130°C 20 mp  	290°F / 145°C 30 mp	315°F / 155°C 15 mp	315°F / 155°C 30 mp
Szita transzfer	340°F / 170°C 50 mp  	340°F / 170°C 50 mp  	Nem ajánlott	Nem ajánlott	Nem ajánlott	Nem ajánlott	340°F / 170°C 50 mp  	265°F / 130°C 20 mp  	265°F / 130°C 20 mp  	290°F / 145°C 30 mp	315°F / 155°C 15 mp	315°F / 155°C 30 mp
Ragasztóréteggel ellátott textil	315°F / 155°C 30 mp	315°F / 155°C 30 mp	315°F / 155°C 30 mp	Nem ajánlott	305°F / 150°C 30 mp	315°F / 155°C 30 mp	330°F / 165°C 30 mp	305°F / 150°C 30 mp	Nem ajánlott	Nem ajánlott	Nem ajánlott	Nem ajánlott

A Cricut által javasolt vasalási értékek. Minden új anyag használata esetén, a munka megkezdése előtt ajánlott egy tesztnyomat készítése.

¹Nem ajánlott a hátoldalon (vagy kifordítva) vasalni

²Aprólékos, finom anyag esetén tegyen teflon lapot a nyomatra

